



# INDUSTRIE ALUBAC

Entreprise Nationale  
des Peintures - Algérie

214115000

## FICHE TECHNIQUE

<b>Nature</b>	Alkyde long en huile
<b>Utilisation</b>	Peinture de finition aluminium bicomposant pour revêtement extérieur des bacs et silos de stockage.
<b>Propriétés</b>	Bonne adhérence. Bonne tenue aux intempéries.
<b>Caractéristiques</b>	Densité: 0.958+-0.050 Viscosité à 20-25°C : 80" +-10" CF4 Rendement: 9m <sup>2</sup> /kg+-0.5 ou 8.5m <sup>2</sup> /l pour une épaisseur du film humide de 150-175μ(40-50μ sec). Séchage à 20-25°C : - HT : 6-8h - Sec : 5-6h Rapport de mélange en poids EA/EB: 80/20 Aspect : Satiné Délai de stockage sous abri : 12 mois dans son emballage d'origine fermé. Conditionnement : - Alubac EA : 16kg - Alubac EB (catalyseur) : 4kg.
<b>Préparation de surface</b>	Support bien dérouillé, dégraissé et sec.
<b>Application</b>	Brosse, pistolet.
<b>Conseils d'emploi</b>	Bien mélanger les deux éléments A et B dans le rapport 80/20. Diluer éventuellement avec le Diluant synthétique et filter. Ne pas appliquer à des températures <5°C et >40°C et à un taux d'humidité >80%.
<b>Remarques</b>	Peut-être fabriqué en d'autres teintes à la demande.



N.B: Les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. pour tous cas particuliers , il y a lieu de nous consulter.