



# INDUSTRIE

## LAQUE A/F NOIRE SATINEE

Entreprise Nationale  
des Peintures - Algérie

214301957

### FICHE TECHNIQUE

<b>Nature</b>	Alkyde court en huile modifié.
<b>Utilisation</b>	Laque à séchage air et pour châssis de camions et bus.
<b>Proprietes</b>	Séchage rapide. Bonne adhérence. Bonne propriétés mécaniques.
<b>Caracteristiques</b>	Densité : 1,040+-0.050 Viscosité à 20-25°C : 100"+-10"CF4. Rendement: 15m <sup>2</sup> /kg+-0.5 ou 15,5m <sup>2</sup> /l pour une épaisseur du film humide de 80-90μ(25-30μ sec). Séchage à 20-25°C: - HT : 2-3h - Sec : 16-18h Séchage four : 20 à 120°C ou 45' à 80°C. Aspect : Satiné Emboutissage(7 mm): Bon. Pliage conique: Bon. Choc recto(1kg/cm): Bon. Dureté Persoz: 100"à 25μ (48h air),150"à 25μ (20'/120°C),130"à 25μ (45'/80°C). Délai de stockage sous abri: 12 mois dans son emballage d'origine fermé. Conditionnement : 17kg, 200kg.
<b>Preparation de surface</b>	Support bien dérouillé, dégraissé et sec.
<b>Application</b>	Pistolet.
<b>Conseils d'emploi</b>	Bien mélanger la peinture. Diluer avec le Diluant LA et Filtrer. Ne pas appliquer à des températures<5°C et >40°C et à un taux d'humidité>80%.
<b>Remarques</b>	Peut-être fabriqué en d'autres teintes à la demande.



N.B: Les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. pour tous cas particuliers , il y a lieu de nous consulter.